

① Veröffentlichungsnummer: 0 419 915 A2

**②** 

## **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(21) Anmeldenummer: 90117288.2

(9) Int. Cl.5: **B27K** 3/50, B27K 5/02

- Anmeldetag: 07.09.90
- 3 Priorität: 27.09.89 DE 3932157
- Veröffentlichungstag der Anmeldung: 03.04.91 Patentblatt 91/14
- Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE
- 7 Anmelder: DESOWAG Materialschutz GmbH Rossstrasse 76 Postfach 32 02 20 W-4000 Düsseldorf 30(DE)
- ② Erfinder: Goletz, Peter Weserweg 90 W-4150 Krefeld 1(DE) Erfinder: Seepe, Detlef, Dr. Schönwasserstrasse 211 W-4150 Krefeld 1(DE)
- (4) Vertreter: Seller, Slegfried c/o DEUTSCHE SOLVAY-WERKE GmbH Langhansstrasse 6 Postfach 11 02 70 W-5650 Solingen 11(DE)
- (A) Holzschutzmittel und Verfahren zu dessen Herstellung.
- Die vorllegende Erfindung betrifft ein chromatfreies Holzschutzmittel enthaltend mindestens eine quaternäre, wasserlösliche, fungizide Ammoniumverbindung und/oder mindestens eine wasserlösliche, fungizide Diazoniumdioxiverbindung als bioziden Wirkstoff. Das anwendungsfertige Holzschutzmittel enthält je 100 Gew.-% 0,5 bis 4 Gew.-% eines Pigment-Tensid-Lösungsmittelgemisches, das bis zu 0,1 Gew.-% mindestens eines wasserunlöslichen Phthalocyaninpigmentes und/oder Azopigmentes oder Blsazopigmentes (bezogen auf Trockenpigment), bis zu 0,1 Gew.-% mindestens eines Tensides oder Tensidgemisches, bis zu 0,3 Gew.-% mindestens eines organisch-chemischen, wasserlöslichen Lösemittels oder Lösemittelgemisches, sowie als Restbestandteil Wasser enthält oder daraus besteht.

## HOLZSCHUTZMITTTEL UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft ein chromatfreies Holzschutzmittel enthaltend mindestens eine quaternare, wasserlosliche fungizide Ammoniumverbindung und/oder mindestens eine wasserlosliche, fungizide Diazeniumdioxiverbindung als bioziden Wirkstoff, Wasser als Verdünnungsmittel sowie ggf. Zusatzmittel und ein bestimmtes Pigmentgemisch sowie ein Verfahren zur Herstellung des Holzschutzmittels.

Holzschutzmittel, die wasserlösliche, fungizide, quaternäre Ammoniumverbindungen als Bestandteil enthalten, sind bereits bekannt (vgl. DE-PS 2 132 701). Zum Stand der Technik gehören ebenso Holzschutzmittel auf der Basis wasserlöslicher, fungizider, Diazeniumdioxiverbindungen. Versucht man diesen Holzschutzmitteln, die quaternäre Ammoniumverbindungen und/oder Diazeniumdioxiverbindungen als bloziden Wirkstoff enthalten mit organischen Pigmenten, insbesondere Phthaloxyaninpigmenten oder Bisazopigmenten anzufärben, so ergibt es sich, daß die Farbtöne nicht stabil sind und Farbänderungen auftreten, eine Lagerstabilität nicht mehr gewährleistet ist und in einigen Fällen auch eine schlechtere Eindringtiefe der mit dem Farbpigment versetzten Salze zu beobachten ist.

Verwendet man ein Pigmentfarbstoffgemisch mit einer elektrolytbeständigen Kunststoffdispersion, das zum Anfärben von chromathaltigen Holzschutzmitteln gemäß DE-PS 1 642 171 vorgesehen ist, insbesondere gemäß Beisplelen 1 - 3 dieser Patentschrift, auch für fungizide quaternäre Ammoniumverbindungen und/oder Diazeniumdioxiverbindungen, so ist eine Übertragbarkeit nicht möglich, da die Farbstablilität nicht gegeben ist und Trübungen auftreten.

Ziel und Aufgabe der Erfindung war es, ein farbstabiles Holzschutzmittel auf der Basis wasserlöslicher fungizider Ammoniumverbindungen und/oder fungizider Diazeniumdioxiverbindungen zu erhalten. Die dazu verwendete Farbpaste bzw. Pigmentpaste sollte nach Möglichkeit innerhalb eines bestimmten pH-Bereiches stabil sein und das Holzschutzmittel sollte mit Hilfe der Farbpaste u. a. auch getrennt lagerbar und anfärbbar sein oder im farbpigmenthaltigen Zustand lagerfähig sein.

Erfindungsgemäß wurde festgestellt, daß diesen Zlelen und Aufgaben ein chromatfreies Holzschutzmittel auf der Basis mindestens einer quaternären, wasserlöslichen, fungiziden Ammoniumverbindung und/oder mindestens einer wasserlöslichen, fungiziden Diazoniumdioxiverbindung als bioziden Wirkstoff gerecht wird, das mindestens ein Verdünnungsmittel oder Verdünnungsmittelgemisch, das zu mehr als 50 Gew.-% aus Wasser besteht, sowie ggf. Zusatzmittel, enthält. Gemäß der Erfindung enthält das anwendungsfertige Holzschutzmittel je 100 Gew.-% 0,5 bis 4 Gew.-% eines Pigment-Tensid-Lösungsmittelgemisches, das gegebenenfalls neben mindestens einem wasserlöslichen, organischen Farbstoff, einem Farbstoffgemisch, einem Farbstoffgemisch oder Farbkorrigens, mindestens einem Additiv, mindestens einem Entschäumungsmittel und/oder mindestens einem anderen Zusatzmittel in 100 Gew.-Tellen des anwendungsfertigen Holzschutzmittels

- a) bis zu 0,1 Gew.-% mindestens eines wasserunlöslichen Phthalocyaninpigmentes und/oder Azopigmentes oder Bisazopigmentes (bezogen auf Trockenpigment),
- b) bis zu 0,1 Gew.-% mindestens eines Tensides oder Tensidgemisches.
- c) bis zu 0,3 Gew.-% mindestens eines organisch-chemischen, wasserlöstlichen Lösemittels oder Lösemittelgemisches, sowie
- d) als Restbestandteil Wasser enthält oder daraus besteht.

Nach einer bevorzugten Ausführungsform enthält das Holzschutzmittel in 100 Gew.-Teilen des anwendungsfertigen Holzschutzmittels

e) bis zu 0,16 Gew.-% mindestens eines wasserverdünnbaren Kunstharzbindmittels (berechnet als Feststoff).

Als Tensid wird gemäß der Erfindung ein Fluortensid und/oder ein nichtionisches Tensid eingesetzt oder ist dieses im Tensidgemisch enthalten. Bevorzugt wird wegen seiner größeren Stabilität und dgl. ein Fluortensid oder mindestens ein Fluortensid enthaltendes Gemisch verwendet. Als nichtionische Tensidgelangen die an sich bekannten nichtlonischen Tenside oder Tensidgemische, z. B. Polyoxyethylenderivate und/oder Polyalkylen- oder Polyalkylghykolather und/oder eine oder mehrere Polyoxyethylengruppen und/oder eine oder mehrere Äther-und/oder Oxy- oder Oxo- und/oder Fettsäuregruppen enthaltende oberflächenaktive, nichtionogene, organisch-chemische Verbindungen zum Einsatz.

Bevorzugt werden Polyoxyäthylen (30)-Nonylphenol, Polyoxyathylen-(2)- bzw. Polyoxyäthylen-(10)-Oleylalkohol, Polyoxyäthylen-Sorbitol-Oleat-Laurat, Polyoxyathylen (20)-Sorbitan-Laurat, Polyoxyäthylen-Monooleat, PolyoxyäthylenMonostearat, Polyalkylglykoläther, Sorbitan-Monolaurat allein oder in Abmischung untereinander als Tensid oder Tensidgemisch gemisch verwendet.

Besonderes bevorzugt werden als nichtionogene Tenside oder Tensidgemishe Polyoxyethylen-Oleyläther, Polyalkylgiykoläther, Polyoxyethylen-Sorbitol-Oleat-Laurat, Polyoxyethylen-Sorbitan-Oleat-Laurat

und/oder Polyoxyethylen (30)-Nonylphenol eingesetzt.

Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird ein Tensidgemisch eingesetzt, das aus einem Gemisch von Polyoxyethylen(30)-Nonylphenol und/oder Polyalkylenglykolester und/oder Polyoxyäthylen-Sorbitan-Oleat-Laurat und/oder Polyoxyäthylen-(10)- und/oder Polyoxyäthylen-(2)-Oleylalkohol, besteht. Bei einem Gemisch von Polyoxyethylen(30)-Nonylphenol und Polyalkylglykolester bzw. Polyoxyethylen-(2)-und Polyoxyethylen-(10)-Oleylalkohol wird im allgemeinen ein Gewichtsverhältnis 5:1 bis 1:5, vorzugsweise 2:1 bis 1:2, eingehalten.

Bei einem Gemisch von Polyoxyethylen(30)-Nonylphenol und Polyalkylen- oder Polyalkylgly kolester und/oder -äther und/oder Isopropylamin-dodecylsulfonat und/oder Fluortensid wird nach einer Ausführungsform zweckmäßig ein Gewichtsverhältnis 20:20:(1) bis 1:1:(5), vorzugsweise 10:10 (1) bis 1:1:(3) eingehalten.

Je 100 Gew.-Teile des anwendungsfertigen Holzschutzmittels enthalten 1,5 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise 2,5 bis 5 Gew.-%, mindestens einer quaternären, fungiziden, wasserlöslichen Ammoniumverbindung und/oder mindestens einer wasserlöslichen fungiziden Diazeniumdioxiverbindung (berechnet als Festsubstanz) und das anwendungsfertige Holzschutzmittel enthält je 100 Gew.-Teile 0,5 bis 4 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 3 Gew.-%, des emulgator-, lösemittel-, tensid- und/oder kunstharzbindemittelhaltigen Pigmentgemisches (a, b, c, d und/oder e) oder besteht daraus.

Nach einer bevorzugten Ausführungsform enthält das Holzschutzmittel in 100 Gew.-Tellen des anwendungsfertigen Holzschutzmittels

- f) bis zu 0,05 Gew.-% Rußpigment und/oder
- g) bls zu 0,05 Gew.-% mindestens eines wasserlöslichen organischen Farbstoffes oder Farbstoffgemisches oder Farbkorrigens und/oder
- h) bis zu 0,05 Gew.-% mindestens eines Additivs, Entschäumungsmittels oder anderen Zusatzmittels. Besonders bevorzugt wird Rußpigment in Kombinaion mit dem wasserunlöslichen Farbpigment eingesetzt, da das Rußpigment neben der Farbtongebung einen gewissen stabilisierenden Effekt in dem Holzschutzmittel aufweist.

Je 100 Gew.-Teile des anwendungsfertigen Holzschutzmittels enthalten 1,5 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise 2,5 bis 5 Gew.-%, (berechnet als Festsubstanz) mindestens einer quaternären, fungiziden, wasserlöslichen Ammoniumverbindung und/oder mindestens einer wasser-löslichen fungiziden Diazeniumdioxiverbindung und je 100 Gew.-% 0,5 bis 4 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 3 Gew.-%, eines Pigment-Tensid-Lösungsmittelgemisches, das in 100 Gew.-Teilen des anwendungsfertigen Holzschutzmittels

- a) 0,0005 bis 0,05 Gew.-% mindestens eines wasserlöslichen Phthalocyaninpigmentes und/oder Azopigmentes oder Bisazopigmentes (bezogen auf Trockenpigment),
- b) 0,0003 bis 0,005 Gew.-% mindestens eines Tensides oder Tensidgemisches,
- c) 0,005 bis 0,01 Gew.-% mindestens eines organisch-chemischen, wasserlöslichen Lösemittels oder Lösemittelgemisches,
  - e) 0,001 bis 0,06 Gew.-% mindestens eines wasserverdünnbaren Kunstharzbindmittels (berechnet als Feststoff),
  - f) 0,0005 bis 0,03 Gew.-% Rußpigment und/oder
- g) 0,005 bis 0,03 Gew.-% mindestens eines wasserlöslichen organischen Feststoffes oder Farbstoffgemisches oder Farbkorrigens und/oder
  - h) 0,00001 bis 0,001 Gew.-% mindestens eines Addtitivs, Entschäumungsmittels oder anderen Zusatzmittels sowie
  - d) Wasser
- enthält oder daraus besteht.

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Holzschutzmittel enthaltend mindestens eine quaternäre, wasserlösliche, fungizide Ammoniumverbindung und/oder mindestens eine wasserlösliche, fungizide Diazoniumdioxiverbindung als bioziden Wirkstoff, mindestens ein Verdünnungsmittel oder Verdünnungsmittelgemisch, das zu mehr als 50 Gew.-% aus Wasser besteht sowie ggf. Zusatzmittel. Gemäß der Erfindung enthält das anwendungsfertige Holzschutzmittel je 100 Gew.-Teile 0,5 bis 4 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 3 Gew.-%, eines Pigment-Tensid-Lösungsmittelgemisches, bestehend aus

- a) 1 bis 20 Gew.-Teilen,
- (berechnet als Trockenpigment) Phthalocyaninpigment und/oder Bisazopigment,
- b) 2 bis 20 Gew.-Teilen,
- 5 mindestens eines Tensides oder Tensidgemisches,
  - c) 0,5 bis 15 Gew.-Tellen,
  - mindestens eines organisch-chemischen, wasserlöslichen Lösemittels oder Lösemittelgemisches,
  - e) 2 bis 20 Gew.-Teilen,

mindestens eines Kunstharzbindemittels (berechnet als Feststoff).

f) 0.05 bis 5 Gew.-Teilen

eines Rußpigmentes und/oder

g) 0 bis 5 Gew.-Teilen

- mindestens eines wasserlöslichen, organischen Farbstoffes oder Farbstoffgemisches oder Farbkorrigens und/oder
  - h) 0,05 bis 6 Gew.-Tellen

eines Additivs, Entschäumungsmittels, oder anderen Zusatzmittels sowie

d) als Restbestandteil 10 - 90 Gew.-Teilen Wasser oder besteht daraus.

- Nach einer bevorzugten Ausführungsform enthält das anwendungsfertige Holzschutzmittel je 100 Gew.-Teile 0,5 bis 4 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 3 Gew.-%, eines Pigment-Tensid-Lösungsmittelgemisches, bestehend aus
  - a) 4 bis 15 Gew.-Teilen,

(berechnet als Trockenpigment) Phthalocyanin pigment und/oder Bisazopigment,

b) 5 bis 15 Gew.-Teilen.

mindestens eines Tensides oder Tensidgemisches.

c) 1 bis 10 Gew.-Teilen.

mindestens eines organisch-chemischen, wasserlöslichen Lösemittels oder Lösemittelgemisches,

e) 7 bis 15 Gew.-Teilen,

- 20 mindestens eines Kunstharzbindernittels (berechnet als Feststoff),
  - f) 0,1 bis 2 Gew.-Teilen

eines Rußpigmentes und/oder

g) 0,1 bis 3 Gew.-Teilen

mindestens eines wasserlöstlichen, organischen Farbstoffes oder Farbstoffgemisches oder Farbkorrigens

h) 30 bis 60 Gew.-Teilen

eines Additivs, Entschäumungsmittels, oder anderen Zusatzmittels sowie

- d) als Restbestandteil
- 12 80 Gew.-Teilen

30 Wasser oder enthaltend diese Bestandteile.

Als wasserunlösliche Phthalocyaninpigmente werden bevorzugt Phthalocyaninpigment blau und/oder grün, als Azopigmente oder Bisazopigmente bevorzugt Bisazopigment orange und/oder Bisazopigment gelb eingsetzt.

Als Verdünnungsmittel für den bloziden wasserlöslichen Wirkstoff wird ein Verdünnungsmittel oder Verdünnungsmittelgemisch eingesetzt, das zu mehr als 50 Gew.-%, vorzugsweise mehr als 92 Gew.-% Wasser (bezogen auf 100 Gew.-% Verdünnungsmittel) sowie gegebenenfalls wasserlösliche, organisch-chemische Verdünnungsmittel, vorzugsweise polare Gruppen enthaltende Lösemittel, eingesetzt. Bevorzugt gelangt ausschließlich Wasser als Löse- bzw. Verdünnungsmittel zur Anwendung.

Als quaternäre Ammoniumverbindung wird bevorzugt mindestens eine Trialkylarylalkylammoniumverbindung verwendet, die vorzugsweise als Anion Halogen-, -Nitro- oder Sulfatgruppen enthält.

Dabei werden als quatermäre Ammoniumverbindungen Trialkylarylalkylammoniumverbindungen eingesetzt, die vorzugsweise zwei Alkylreste mit  $C_1$  bis  $C_5$  und einen langkettigen Alkylrest mit  $C_{10}$  bis  $C_{18}$ , vorzugsweise  $C_{12}$  bis  $C_{15}$ , enthalten. Die kurzkettigen Alkylreste wurden in der vorzugsweisen Ausführungsform  $C_1$  bis  $C_2$  eingesetzt.

Nach einer bevorzugten Ausführungsform wird als quaternäre Ammoniumverbindung ein Gemisch von Benzyldimethylalkylammoniumhalogeniden eingesetzt, von denen die eine quaternäre Ammoniumverbindung einen Alkylrest von C<sub>12</sub> bis C<sub>14</sub>, die andere einen Alkylrest von C<sub>15</sub> bis C<sub>18</sub> aufweist oder eine Mischung von quaternären Ammoniumverbindungen mit mindestens einem unterschiedlich langen Alkylrest, von denen der Alkylrest mit der geringeren C-Zahl 40 bis 80 Gew.-%, vorzugsweise 50 bis 70 Gew.-% und die quaternäre Ammoniumverbindung mit dem längeren Alkylrest 60 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 50 bis 30 Gew.-%, bezogen auf 100 Gew.-Teile eingesetzte quaternäre fungizide Ammoniumverbindungen beträgt.

Als fungizide Diazoniumdioxiverbindung oder Diazeniumdioxiverbindung werden bevorzugt Kupfer-di-(N-cy-clohexyldiazoniumdioxi- oder Kupfer-di-(N-cy-clohexyldiazoniumdioxi)-Verbindungen verwendet.

Der pH-Wert des erfindungsgemäßen Pigment-Tensid-Lösungsmittelgemisches beträgt 6 bis 13, vorzugsweise 7 bis 9.

50	45	35 40	30	25	20	15	. 10	5
	Beispiele							
		· .	ਜ	70	м	₹*	ശ	ø.
*				Ğ	Gewichtsprozente	ozente		
	<pre>Kupfer-di-(N-Cyclo- hexyldiazoniumdioxy) - Verbindung</pre>	N-Cyclo- iumdioxy)-	m	ស	10		1	1
	Quart. Ammoniumverbindung mit $\mathrm{CH_3} ext{-Alkyl}$ und $\mathrm{C_{14} ext{-Alkyl}}$	niumver- CH <sub>3</sub> -Alkyl yl	1	4	1	<b>4</b>	v	10
	Polyvinylacetat	etat	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	Polyglykol 400	400	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
•	1.2 Propandiol	ioi	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
•	Tensid $r_1$ Tensid $r_2$ Tensid $r_3$	2) 3) 4)	0,0005	0,0005	0,0005 0,0010 0,0010	0,0005 0,0010 0,0010	0,0005 0,0010 0,0010	0,0005 0,0010 0,0010

,	5 5	<b>25</b>	20	<b>15</b>	10	5
مر، دu-Phthalocya- nin, stab.	0,0015	0,0015 0,0015	9100'0	0,0015		0,0015 0,0015
Disazopigment C.J.P.O. 34/21115	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Rußpigment 34	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025		0,0025 0,0025
.Entschäumer	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001 0,0001
Wasser	96,9644	96,9644 94,9644	89,9644	95,9644	93,9644 89,9644	89,9644

Tensid  $T_1$ : Polyoxyathylen-(4 bis 23)-lauryl-oleyl-Alkohole

100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

Gew. -%

Tensid  $\mathbb{T}_2$ : modifiziertes Fluortensid

Tensid  $T_3$ : Fluortensid

55

	7	8	9	10	11	12
	Gewichtsteile					
Vinylacetatcopolymerisat	90,-	100,-	150,-	250,	90,-	150,-
Rußpigment	15,-	30,-	25,-	250,-	15,-	25,-
α-Cu-Phthalocyanin, stab.	8,-	17,-	14,-	32,-	8,-	14,-
Diazopigment C.J.P.O. 34/2115	70,-	150,-	120,-	360,-	70,-	120,-
Entschäumgsmittel	1,-	1,-	1,-	1,-	1,-	1,-
Polygykol 400	50,-	96,-	80,-	140,-	50,-	80,-
1.2 Propandiol	6,-	12,-	10,-	30,-	6,-	10,-
Tensid T <sub>1</sub>	6,-	12,-	10,-	30,-	-	10,-
Tensid T <sub>2</sub>	6,-	12,-	10,-	30,-		
Tensid T <sub>3</sub>	6,-	12,-	10,-	30,-	18,-	20,-
Wasser	742,-	558,-	570,-	22,-	742,-	570,-
	1000,-	1000,-	1000,-	1000,-	1000,-	1000,-

20

15

10

0,4 bis 4 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 3 Gew.-%, der Farbpaste werden je 100 Gew.-Teile des jeweils anwendungsfertigen Holzschutzmittels zugegeben, das je 100 Gew.-Teile des anwendungsfertigen Holzschutzmittels 1,5 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise 2,5 bis 5 Gew.-% mindestens einer quaternären, fungiziden, wasserlöslichen Ammoniumverbindung und/oder mindestens einer wasserlöslichen fungiziden Diazenium-dioxiverbindung (berechnet als Festsubstanz) enthält oder das anwendungsfertige Holzschutzmittel aus Wasser und einer oder mehreren dieser fungiziden Verbindungen besteht.

### **Ansprüche**

30

1. Chromatfreies Holzschutzmittel enthaltend mindestens eine quaternäre, wasserlösliche, fungizide Ammoniumverbindung und/oder mindestens eine wasserlösliche, fungizide Diazoniumdioxiverbindung als bloziden Wirkstoff, mindestens ein Verdünnungsmittel oder Verdünnungsmittelgemisch, das zu mehr als 50 Gew.-% aus Wasser besteht, sowie ggf. Zusatzmittel, dadurch gekennzeichnet, daß das anwendungsfertige Holzschutzmittel je 100 Gew.-%

0,5 bis 4 Gew.-%

eines Pigment-Tensid-Lösungsmittelgemisches, das gegebenenfalls neben mindestens einem wasserlöslichen, organischen Farbstoff, einem Farbstoffgemisch oder einem Farbkorrigens, mindestens einem Additiv, mindestens einem Entschäumungsmittel und/oder mindestens einem anderen Zusatzmittel in 100 Gew-Teilen des anwendungsfertigen Holzschutzmittels

- a) bis zu 0,1 Gew.-% mindestens eines wasserunlöstlichen Phthalocyaninpigmentes und/oder Azopigmentes oder Bisazopigmentes (bezogen auf Trockenpigment),
- b) bls zu 0,1 Gew.-% mindestens eines Tensides oder Tensidgemisches,
- c) bls zu 0,3 Gew.-% mindestens eines organisch-chemischen, wasserlöslichen Lösemittels oder Lösemittelgemisches, sowie
- d) als Restbestandteil Wasser enthält oder daraus besteht.
- 2. Holzschutzmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Holzschutzmittel in 100 Gew.-Tellen des anwendungsfertigen Holzschutzmittels
  - e) bis zu 0,16 Gew.-% mindestens eines wasserverdünnbaren Kunstharzbindmittels (berechnet als Feststoff) enthält.
- 3. Holzschutzmittel nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Tensid ein Fluortensid und/oder ein nichtionisches Tensid ist oder dieses im Tensidgemisch enthalten ist.
- Holzschutzmittel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 3, dadurch gekennzeichnet, daß 100 Gew.-Teile des anwendungsfertigen Holzschutzmittels
- 55 1,5 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise 2,5 bis 5 Gew.-%,

mindestens einer quaternären, fungiziden, wasserlöslichen Ammonlumverbindung und/oder mindestens einer wasserlöslichen fungiziden Diazeniumdioxiverbindung (berechnet als Festsubstanz) enthalten und das anwendungsfertige Holzschutzmittel je 100 Gew.-Teile

0,5 bis 4 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 3 Gew.-%,

des emulgator-, lösemittel-, tensid- und/oder kunstharzbindemittelhaltigen Pigmentgemisches (a, b, c, d und/oder e)

enthält oder daraus besteht.

- Holzschutzmittel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Holzschutzmittel in 100 Gew.-Teilen des anwendungsfertigen Holzschutzmittels
  - f) bis zu 0,05 Gew.-% Rußpigment und/oder
  - g) bis zu 0,05 Gew.-% mindestens eines wasserlöslichen organischen Farbstoffes oder Farbstoffgemisches oder Farbkorrigens und/oder
- 10 h) bis zu 0,05 Gew.-% mindestens eines Additivs, Entschäumungsmittels oder anderen Zusatzmittels enthält.
  - Holzschutzmittel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 5, dadurch gekennzeichnet, daß 100 Gew.-Teile des anwendungsfertigen Holzschutzmittels
  - 1,5 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise 2,5 bis 5 Gew.-%,
- 15 (berechnet als Festsubstanz) mindestens einer quaternären, fungiziden, wasserlöslichen Ammoniumverbindung und/oder mindestens einer wasserlöslichen fungiziden Diazeniumdioxiver bindung enthalten und das anwendungsfertige Holzschutzmittel je 100 Gew.-%
  - 0,5 bis 4 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 3 Gew.-%,
- eines Pigment-Tensid-Lösungsmittelgemisches, das in 100 Gew.-Teilen des anwendungsfertigen Holzo schutzmittels
  - a) 0,0005 bis 0,05 Gew.-% mindestens eines wasserloslichen Phthalocyaninpigmentes und/oder Azopigmentes oder Bisazopigmentes (bezogen auf Trockenpigment),
  - b) 0,0003 bis 0,005 Gew.-% mindestens eines Tensides oder Tensidgemisches,
- c) 0,005 bis 0,01 Gew.-% mindestens eines organisch-chemischen, wasserlöslichen Lösemittels oder Lösemittelgemisches,
  - e) 0,001 bis 0,06 Gew.-% mindestens eines wasserverdünnbaren Kunstharzbindemittels (berechnet als Feststoff),
  - f) 0,0005 bis 0,03 Gew.-% Rußpigment und/oder
- g) 0,005 bis 0,03 Gew.-% mindestens eines wasserlöslichen organischen Feststoffes oder Farbstoffgemio sches oder Farbkorrigens und/oder
  - h) 0,00001 bis 0,001 Gew.-% mindestens eines Addtitivs, Entschäumungsmittels oder anderen Zusatzmittels sowie
  - d) Wasser enthält oder daraus besteht.
- 7. Holzschutzmittel enthaltend mindestens eine quaternäre, wasserlösliche, fungizide Ammoniumverbindung und/oder mindestens eine wasserlösliche, fungizide Diazoniumdioxiverbindung als bioziden Wirkstoff, mindestens ein Verdünnungsmittel oder Verdünnungsmittelgemisch, das zu mehr als 50 Gew.-% aus Wasser besteht sowie ggf. Zusatzmittel, dadurch gekennzeichnet, daß das anwendungsfertige Holzschutzmittel je 100 Gew.-Teile
  - 0,5 bis 4 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 3 Gew.-%,
- 40 eines Pigment-Tensid-Lösungsmittelgemisches, bestehend aus
  - a) 1 bis 20 Gew.-Teilen,

(berechnet als Trockenpigment)

Phthalocyaninpigment und/oder Bisazopigment,

- b) 2 bis 20 Gew.-Teilen,
- 45 mindestens eines Tensides oder Tensidgemisches,
  - c) 0,5 bis 15 Gew.-Teilen,

mindestens eines organisch-chemischen, wasserlöslichen Lösemittels oder Lösemittelgemisches,

- e) 2 bis 20 Gew.-Teilen.
- mindestens eines Kunstharzbindemittels (berechnet als Feststoff),
- 50 f) 0,05 bis 5 Gew.-Teilen
  - eines Rußpigmentes,
  - g) 0 bis 5 Gew.-Teilen
  - mindestens eines wasserlöslichen, organischen Farbstoffes oder Farbstoffgemisches oder Farbkorrigens,
  - h) 0.05 bis 6 Gew.-Teilen
- eines Additivs, Entschäumungsmittels, oder anderen Zusatzmittels sowie
  - d) als Restbestandteil
  - 10 90 Gew.-Teilen

Wasser enthält oder daraus besteht.

8. Holzschutzmittel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 7, dadurch gekennzeichnet, daß das anwendungsfertige Holzschutzmittel je 100 Gew.-Teile 0,5 bls 4 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 3 Gew.-%, eines Pigment-Tensid-Lösungsmittelgemisches, bestehend aus a) 4 bis 15 Gew.-Teilen, (berechnet als Trockenpigment) Phthalocyaninpigment und/oder Bisazopigment, b) 5 bis 15 Gew.-Teilen, mindestens eines Tensides oder Tensidgemisches, c) 1 bis 10 Gew.-Teilen, mindestens eines organisch-chemischen, wasserlöslichen Lösemittels oder Lösemittelgemisches, e) 7 bis 15 Gew.-Teilen, mindestens eines Kunstharzbindemittels (berechnet als Feststoff), f) 0,1 bis 2 Gew.-Teilen eines Rußpigmentes und/oder g) 0,1 bis 3 Gew.-Teilen 15 mindestens eines wasserlöslichen, organischen Farbstoffes oder Farbstoffgemisches oder Farbkorrigens h) 30 bis 60 Gew.-Teilen eines Additivs, Entschäumungsmittels, oder anderen Zusatzmittels sowie d) als Restbestandteil 12 - 80 Gew.-Teilen Wasser enthält oder daraus besteht.

10

20

25

30

50

55